ПИГМЕНТЫ ФИРМЫ HERMANN TER HELL & CO. GMBH

Наименование	Колор-индекс	Свойства		Устойчивость							Область применения								
											Печатные пасты			Краски					
		Интенсивность, %	Маслоемкость, г/100г	К свету, балл	К температуре, С	К воде	К льняному маслу	К кислотам	К щелочам	К воску	Офстная печать	Органо-разбавляемые	Водоразбавляемые	Органоразбавляемые	Водоразбавляемые	Пластики, иск. кожи	Резины	Цветные цементы, сухие смеси, тротуарная плитка	Канцелярские товары, художественные краски
ОРГАНИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ																			
Желтый прочный G	P.Y 1	100	<45	7	160	4-5	4	5	4-5	5	*	*	**	**	**	*	*		**
Желтый прочный 10G	P.Y 3	100	<40	6-7	160	4-5	5	5	5	3	*	**	**	**	**	*	*		**
Желтый прочный	P.Y 62	100	<55	7	200	4	4	5	5	4	*	*	*	*	*	**	**		*
Желтый прочный RN	P.Y 65	100	<55	6-7	150	4-5	4	5	5	4	**	**	**	**	**				*
Желтый светопрочный 5GX-T	P.Y.74	100	≤45	7	160	5	4-5	5	5	4	**	**	**	**	**				*
Желтый светопрочный HR	P.Y 83	100	<55	7	200	5	5	5	5	5	*	*	*	**	**	**	**		*
Оранжевый прочный RN-B	P.O.5	100	≤40	6-7	130	4-5	4	5	5		*		**	*	**	*	*		*
Оранжевый прочный G-R	P.O 13	100	<55	5-6	180	4	3-4	5	3	5	*	**	**	**	**	**	**		**
Красный прочный RN	P.R 3	100	<50	6	120	4	4-5	3	3	-	**	**	**	**	*				*
Красный прочный RR	P.R.21	100	≤40	6	120	4	3	5	5	-				**	**				*
Розовый прочный	P.R 23	100	<45	6	120	4	2	5	2	-	**	*	**	*	*				**
Красный прочный FB	P.R.31	100	≤55	6	150	4-5	5	5	5	-	**	**	**	**	**				*
Алый прочный BBN	P.R 48:1	100	<45	4	180	4-5	3	4-5	4	5	*	*	*	**	*	*	**		*
Красный прочный BBS	P.R.48:3	100	≤50	5	200	4	2-3	4-5	2-3	-	**	**	**	*	*	**	**		*
Красный прочный BBM	P.R 48:4	100	<55	7	200	3	3-4	3	1	-	*	*	*	**	**	**	**		**
Красный R	P.R 49:1	100	<55	4	130	3-4	2-3	4	2-3	-	**	**	**	**	*				**
Красный RB	P.R 49:2	100	<55	4	130	4	4	4	4	4-5				**	**				
Рубиновый новый S6B	P.R.52:1	100	≤65	4	180	3-4	4	3	3	-	**	**	**	**	*	**	**		*
Красный TONER C	P.R 53:1	100	<55	4	130	4-5	4	2	4-5	-	**	**	**	**	*	*	*		**
Рубиновый BK-W	P.R 57:1	100	<55	6	160	5	5	3	3	5	*	*	**	**	**	*	*		**
Бордо прочный 2R	P.R 63:1	100	<50	6	140	4-5	3-4	3-4	3	-	*	*	*	**	**	*	*		*
Перманент красный FGR	P.R.112	100	≤55	7	150	5	4-5	5	5	4	**	**	**	**	**	*	*		**
Перманент розовый FBB	P.R 146	100	<55	5	160	5	5	5	4-5	-	**	**	**	**	*	*			**
Перманент красный F5RK	P.R.170	100	≤55	7-8	180	4	3-4	5	5	-	**	**	**	**	*	**	*		**
Лак прочный голубой BO	P.Bl 1	100	<50	3	140	5	1	1	4-5	-	**	**	**	*	*				**
Фталоцианиновый голубой BX	P.Bl 15:0	100	<45	7	200	5	5	5	5	5	**	**	**	**	**	**	**	*	*

Фталоцианиновый голубой BS	P.Bl 15:1	100	<40	7-8	200	5	5	5	5	5	**	**	**	**	**	**	**	*	*
Фталоцианиновый голубой BGS	P.Bl 15:3	100	<55	7-8	200	5	5	5	5	5	**	**	**	**	**	**	**	*	*
Фталоцианиновый голубой (красный оттенок)	P.Bl 15:4	100	<40	8	200	5	5	5	5	5	**	**	**	**	**	**	**	*	**
Фталоцианиновый голубой (зеленый оттенок)	P.Bl 15:4	100	<40	8	200	5	5	5	5	5	**	**	**	**	**	**	**	*	**
Гелиоген голубой K7090	P.B.15:3	100	≤30	8	280	5	5	5	5	5						**	**		
Гелиоген голубой L7085	P.Bl 15:3	100	<30	8	300	5	5	5	5	5	**	**	**	**	**	**	**	*	**
Гелиоген зеленый L8730	P.G 7	100	<30	8	350	5	5	5	5	-	**	**	**	**	**	**	**	*	**
Гелиоген зеленый L8735	P.G 7	100	<30	8	350	5	5	5	5	-	**	**	**	**	**	**	**	*	**
Фталоцианиновый зеленый SPR	P.G 7	100	<45	7	240	5	5	5	5	-	**	**	**	**	**	**	**	*	**
Фталоцианиновый зеленый G	P.G 7	100	<45	7	240	5	5	5	5	-	**	**	**	**	**	**	**	*	**
Лак светопрочный фиолетовый	P.V 3	100	<35	5	120	5	4	4	4	-	**	**	**	**	**				**
Фиолетовый прочный тонер R	P.V.3	100	≤55	5	120	5	4	4	4	5				**	**				*
Фиолетовый QL (синий оттенок)	P.V 23	100	<40	7	200	5	5	5	5	-	**	**	**	**	**	**	*		**
Фиолетовый RL(красный оттенок)	P.V 23	100	<40	7	200	5	5	5	5	-	**	**	**	**	**	**	*		**