ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕЛЕЗООКСИДНЫХ ПИГМЕНТОВ
фирмы «Hermann Ter Hell & Co. Gmbh»

НАИМЕНОВАНИЕ	Колор-индекс	Св-ва		Устойчивость							Область применения								
											Печатные пасты			Краски					
		Интенсивность, %	Маслоемкость, г/100г	К свету, балл	К температуре, С	К воде	К льняному маслу	К кислотам	К щелочам	К воску	Офстная печать	Органо-разбавляемые	Водоразбавляемые	Органоразбавляемые	Водоразбавляемые	Пластики, иск. кожи	Резины	Цветные цементы, сухие смеси, тротуарная плитка	Канцелярские товары, художественные краски
ЖЕЛЕЗООКСИДНЫЕ ПИГМЕНТЫ																			
Красный Y 101	P.R. 101	100	<25	7	300	5	5	4	5	-	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Красный S 110	P.R. 101	100	<25	7	300	5	5	4	5	-	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Красный S 120	P.R. 101	100	<25	7	300	5	5	4	5	-	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Красный S 130	P.R. 101	100	<25	7	300	5	5	4	5	-	**	**	**	**	**	**	**	*	**
Красный S 140-1	P.R. 101	100	<25	7	300	5	5	4	5	-	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Красный S 190	P.R. 101	100	<25	7	300	5	5	4	5	-	*	*	*	*	*	**	**	*	**
Красный S 3602	P.R. 101	100	<25	7	300	5	5	4	5	-	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Оранжевый S 960	P.Y 42	100	<35	7	150	5	5	4	5	-	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Желтый S 313	P.Y 42	100	<35	7	150	5	5	4	5	-	**	**	**	**	**	*	*	**	**
Желтый S 316	P.Y 42	100	<35	7	150	5	5	4	5	-	**	**	**	**	**	*	*	**	**
Желтый S 910	P.Y 42	100	<35	7	150	5	5	4	5	-	**	**	**	**	**	*	*	**	**
Желтый S 920	P.Y 42	100	<35	7	150	5	5	4	5	-	**	**	**	**	**	*	*	**	**
Зеленый S 5605		100	<40	7	180	5	5	4	5	-	**	**	**	**	**	*	*		**
Зеленый S 5605-1		100	<40	7	180	5	5	4	5	-	**	**	**	**	**	*	*		**
Коричневый S 610	P.Br.6	100	<30	7	200	5	5	4	5	-	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Коричневый S 860	P.Br.6	100	<25	7	200	5	5	4	5	-	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Коричневый S 868	P.Br.6	100	<25	7	200	5	5	4	5	-	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Черный S 318	P.Bk.11	100	<30	7	180	5	5	4	5	-	**	**	**	**	**	*	*	*	**
Черный S 330	P.Bk.11	100	<30	7	180	5	5	4	5	-	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Черный S 722	P.Bk.11	100	<30	7	180	5	5	4	5	-	**	**	**	**	**	*	*	*	**
Черный S 723	P.Bk.11	100	<30	7	180	5	5	4	5	-	*	*	*	*	*	*	*	**	*